

Anleitung Aufpressen permanenter Klebevliese

STIFFY 1950B + STIFFY 1975B

Die Beschichtung beider Vliese ist eine Punktbeschichtung, die bei korrekter Verarbeitung eine **permanente** Verklebung zwischen Textil und Vlies ermöglicht und sich **nicht** wieder abziehen lässt.

Beide Vliesvarianten sollen den Grundstoff verstärken, ihm mehr Halt und Stabilität verleihen, z.B. für Embleme, Abzeichen, Badges.

STIFFY 1950B ist ein starkes, dickes Vlies für steife Dauerbeschichtung von Stoffen.

STIFFY 1975B ist ein dünneres, leichteres Vlies für weiche, weiche Dauerbeschichtung von Stoffen.

Faserzusammensetzung in %: 100 % Polyester (PES)
Verfestigung: thermisch

Das Verkleben von Stoff und permanent klebenden Vlies kann nur mit der Fixierpresse erfolgen.

Es empfiehlt sich:

- a) den Stoff vor Verklebung abzubügeln, um Appreturen zu verdampfen.
- b) Vorversuche auf den jeweils zur Verarbeitung kommenden Textilien vorzunehmen, um Temperatur, Druck und Zeit abzustimmen.

Unsere Fixierempfehlungen mit der Bügelpresse:

	Temperatur	Druck	Zeit
STIFFY 1950B	160 – 170 °C	Mittlerer Druck	15 – 20 sec.
STIFFY 1975B	160 – 170 °C	Mittlerer Druck	15 – 20 sec.

Pflegekennzeichen **STIFFY 1950B**



Pflegekennzeichen **STIFFY 1975B**

